Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften und Veränderung der Fluoreszenz von Kunststoffszintillatoren durch Röntgenstrahlung

DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Physik
der Universität Hamburg

vorgelegt von
Thomas Zoufal
aus Elmshorn

Hamburg
2002

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. K. Wick
	Prof. Dr. W. Scobel
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. K. Wick
	Prof. Dr. U. Strohbusch
Datum der Disputation:	6. Mai 2002
Dekan des Fachbereiches Physik und Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. W. Büßer

Abstract

Radiation resistance of plastic scintillators becomes more and more important in high energy physics, especially calorimeters close to beampipes are exposed to a high radiation background. During irradiation the used polymers form color centers absorbing visible and ultraviolet light and so reducing the light yield. This leads to a decrease in energy resolution. The work on hand investigates the formation and decay of such absorption centers.
The absorption behaviour of two lightguide and four scintillator fibers was observed during and after irradiation with 100 keV X-rays in air by means of transmission spectroscopy. The light guides BCF-98 (Bicron) made of polystyrene and FL-51 (Hoechst) made of polymethylmethacrylate (PMMA)as well as the polystyrene scintillators SCSF-38, SCSF-81, SCSF-81(Y7) (Kuraray) und BCF-60 (Bicron) were investigated.
A permanent radiation damage induced by stable absorption centers is well known. In the presented investigations, it rises linearly with dose in BCF-98 up to doses of 6 kGy, but the radiation sensitivity is larger by a factor of 13 than in independent experiments with higher irradiation doses. According to this, a linear extrapolation of radiation damages at high doses to radiation sensitivity of polymers at low doses is impossible.
In addition to the permanent damage shortlived absorption centers decaying within hours were found in all fibers. In the lightguides their absorption is very weak. In PMMA this shortlived absorption can be attributed to a peroxide radical. For polystyrene the kinetics of absorption development is well described by a proposed model with radicals causing this shortlived damage. They recombine to stable absorption centers which produce the known permanent damage. The formation of radicals was observed in early irradiation phases despite the presence of oxygen in the fiber which is presumed to prevent the development of measurable concentrations of radicals.
Besides the damage of the basic matrix in ultraviolet regions all scintillators showed the formation of very fast developing and annealing absorptions in the visible spectrum. Depending on the type of fiber they are caused by one or two absorption centers. Partly they overlap the fluorescence spectrum, in SCSF-81 shortlived absorption was observed in the whole emission spectrum. BCF-60 builds up noticible absorptions only below the emission spectrum, SCSF-38 shows a broad absorption band in the red region caused by two centers. It has only a small influence on the fluorescence light.
A calculation of the influences of transmission loss on the fluorescence light was performed. The observed fluorescence light yield dropped off much more than explainable by transmission effects. This means that the fluorescence dyes are directly affected by irradiation. After irradiation, especially in SCSF-38 the dyes showed strong annealing effects. After 2 days they had recovered completely.

Kurzzusammenfassung

Die Strahlenresistenz von Kunststoffszintillatoren spielt in der Hochenergiephysik eine zunehmend größere Rolle; insbesondere strahlrohrnahe Kalorimeter sind einem sehr hohen Strahlungsuntergrund ausgesetzt. Die eingesetzten Polymere bilden durch Bestrahlung Farbstoffzentren, die sichtbares und UV-Licht absorbieren und so die Fluoreszenzlichtausbeute senken. Eine Verschlechterung der Energieauflösung des Detektors ist die Folge. Die vorliegenden Untersuchungen beschäftigen sich mit der Entstehung und dem Zerfall solcher Absorptionszentren.

Für zwei Lichtleiter- und vier Szintillatorfasern wurde das Absorptionsverhalten während und nach Bestrahlung mit 100-keV-Röntgenstrahlung in Luft mit Hilfe der Transmissionsspektroskopie beobachtet. Untersucht wurden die Lichtleiter BCF-98 (Bicron) aus Polystyrol und FL-51 (Hoechst) aus Polymethylmethacrylat (PMMA) sowie die Polystyrol-Szintillatoren SCSF-38, SCSF-81, SCSF-81(Y7) (Kuraray) und BCF-60 (Bicron).

Wohlbekannt ist ein permanenter optischer Strahlenschaden, der durch stabile Absorptionszentren hervorgerufen wird. Dieser entwickelt sich in BCF-98 in den hier durchgeführten Untersuchungen bis zu Dosen von 6 kGy proportional zur applizierten Dosis; die Strahlenempfindlichkeit ist jedoch um einen Faktor 13 größer als in unabhängigen Messungen mit höheren Bestrahlungsdosen, die zum Vergleich herangezogen wurden. Eine lineare Extrapolation von Strahlenschäden durch Hochdosisbestrahlungen auf die Strahlenempfindlichkeit der Polymere bei geringen Dosen ist demnach nicht möglich.

Zusätzlich zum Permanentschaden wurden in allen Fasern kurzlebige Absorptionszentren beobachtet, die innerhalb von Stunden zerfallen. In den Lichtleitern ist ihre Absorption sehr schwach ausgeprägt. Die kurzlebige Absorption in PMMA kann einem Peroxidradikal zugeordnet werden. Für Polystyrol kann die Kinetik der Absorptionsentwicklung mit einem vorgeschlagenen Modell beschrieben werden, indem diese kurzlebigen Absorptionen von Radikalen hervorgerufen werden, die dann zu stabilen Absorptionszentren rekombinieren. Diese rufen den bekannten Permanentschaden hervor. Obwohl ständig Sauerstoff in der Faser vorhanden war, der nach gängiger Annahme die Bildung von messbaren Konzentrationen von Radikalen verhindert, wurde deren Entstehung in den ersten Bestrahlungsphasen beobachtet.

Neben dem Schaden der Grundmatrix im UV-Bereich zeigten alle Szintillatoren die Bildung von sich sehr schnell entwickelnden und zurückbildenden Absorptionen im sichtbaren Bereich. Sie werden abhängig von der Fasersorte von einem oder zwei Absorptionszentren hervorgerufen. Zum Teil überlappen sie den Fluoreszenzlichtbereich, bei SCSF-81 wurde im gesamten Fluoreszenzspektrum ausheilende Absorption beobachtet. BCF-60 bildet deutliche Absorptionen nur unterhalb des Emissionsspektrums, SCSF-38 zeigt ein von zwei Zentren hervorgerufenes breites Absorptionsband im roten Spektrum. Es hat nur wenig Einfluss auf das Fluoreszenzlicht.

Eine Berechnung der Einflüsse der Transmissionsverluste auf das Fluoreszenzlicht wurde durchgeführt. Die beobachtete Fluoreszenzlichtintensität fiel in den Bestrahlungen sehr viel stärker aus als durch Transmissionseffekte erklärbar; die Fluoreszenzfarbstoffe werden direkt durch die Strahlung in Mitleidenschaft gezogen. Nach den Bestrahlungen zeigten sich besonders in SCSF-38 starke Ausheileffekte der Farbstoffe, die nach 2 Tagen Ausheilzeit wieder vollständig reaktiviert waren.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Die Suche der Menschen nach Gesamtzusammenhängen ist im letzten Jahrhundert auf dem Gebiet der Teilchenphysik sehr weit fortgeschritten. Angefangen von der Entwicklung des Rutherfordschen Atommodells 1911, in dessen Experimenten das Prinzip der Streuexperimente manifestiert wurde, drang man in immer kleinere Dimensionen vor. Eine Inflation von neu entdeckten Teilchen folgte an den gebauten Partikelbeschleunigern. Von diesem Teilchenzoo kam man in der neuen Disziplin Hochenergiephysik in den sechziger Jahren zum Standardmodell der Teilchenphysik, welches auf 24 Elementarteilchen und deren Austauschteilchen basiert. Jedoch ist auch dieses Modell unvollständig. Zum Beispiel können einfache Fragen nach der Masse oder der Ladung von Teilchen nicht zufrieden stellend beantwortet werden. Das Bestreben, mit neuen Teilchenbeschleunigern tiefer in die Materie einzudringen, ist vorhanden; die Herausforderung ist groß.

Benötigt werden hierfür nicht nur Beschleuniger, die größere Energien liefern, sondern auch verbesserte Detektoren, die mit hoher Datenrate Teilchenstöße mit großer Präzision vermessen, ohne dabei von der sie durchdringenden Strahlung in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Energiemessgeräten im Detektor, den sogenannten Kalorimetern. Sie sind meist aus einem Gemisch aus Absorber und Nachweisgerät aufgebaut, mit dem das Streuteilchen abgebremst und die übertragene Energie gemessen wird. Dabei wird in ihnen praktisch die gesamte Energie der Streuteilchen deponiert. Eine Schädigung des Materials ist oftmals die Folge.

Kunststoffszintillatoren erfüllen in der Hochenergiephysik sehr häufig die Aufgabe der Energiebestimmung solcher Streuteilchen in Teilchendetektoren. Über den in Kunststoffszintillatoren sehr schnell abklingenden Szintillationsprozess ist eine Messung mit so hoher Datenrate möglich, wie sie den aktuellen Anforderungen in modernen Teilchendetektoren entspricht; zudem sind Plastikszintillatoren kostengünstig und einfach in beliebige Form zu bringen. Üblich sind dabei die Plattenform sowie Fasern runden oder eckigen Querschnitts. Kalorimeter, in denen Szintillatorfasern in einen Absorber eingebettet sind, sogenannte Spaghetti-Kalorimeter, bieten hier den Vorteil, ein hohes Absorptionsvermögen mit gleichzeitig guter Orts- und Energieauflösung zu verbinden. Das von hochenergetischen Teilchen induzierte Szintillationslicht wird in der Faser bis hin zu einem Photomultiplier geleitet; die in organischen Szintillatoren eher geringe Lichtausbeute ist durch das Vorhandensein weniger Koppelstellen akzeptabel groß.

Allerdings werden auch die Anforderungen an die Szintillatoren immer höher: Teilchendetektoren werden größer und komplexer, die Wege, um Lichtsignale aus einem Detektor herauszuleiten, werden länger. Zudem sind in der aktuellen Hochenergiephysik die Teilchenenergien und -kollisionsraten so hoch, dass die Detektorkomponenten zum Teil sehr hohe Dosen an Untergrundstrahlung und an Sekundärteilchen erleiden, insbesondere wenn sie sehr nahe am Teilchenstrahlrohr platziert sind. Als Beispiel soll hier der 6 Meter-Tagger genannt werden, eine Komponente des ZEUS-Detektors, der am HERA-Speicherring (Hadron-Elektron-Ringanlage) am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg steht. Mit dem ZEUS-Detektor werden Elektron-Proton-Kollisionen mit einer Schwerpunktenergie von $\sqrt{s} = 318\,\mathrm{GeV}$, entsprechend 920-GeV-Protonen und 27,5-GeV-Elektronen vermessen.

In den Jahren 2000/2001 hat es einen umfassenden Umbau des HERA-Ringes gegeben, das sogenannte „Lumi-Upgrade“. Die Strahlfokussierung an den Experimenten wurde verbessert, so dass die Stirnfläche des Strahls auf ein Drittel des bisherigen Werts verkleinert wird. Dadurch kommt es zu einer Vervierfachung der Ereignisrate, was durch verbesserte Statistik Zugang zu extrem seltenen Prozessen eröffnet, jedoch an die Detektoren ebenfalls erhöhte Ansprüche stellt. So wurde der ZEUS-Detektor stark modifiziert, neue Komponenten, z. B. zur Messung der Luminosität, sind hinzugekommen. Zu diesen zählt der 6 m-Tagger, ein kompaktes Wolfram-Szintillator-Spaghetti-Kalorimeter, welches ca. sechs Meter vom Wechselwirkungspunkt des ZEUS-Detektors sehr strahlrohrnah innerhalb eines Fokussiermagneten platziert ist. Die geschätzte Dosisleistung, der diese Komponente ausgesetzt ist, liegt bei 10–20 kGy pro Jahr. Diese wird jedoch zeitlich sehr ungleichmäßig verteilt sein, je nach Status des Speicherrings.

Um die laufend anwachsenden Anforderungen zu erfüllen, ist ein Bestreben im Detektorbau, die eingesetzten Szintillatormaterialien sehr strahlenhart zu machen, was jedoch allein aufgrund der chemischen Struktur nur bedingt erfolgreich sein kann.

Ein weiteres Ziel ist das Verständnis des Einflusses einer im Detektor deponierten Strahlendosis auf sein Verhalten, speziell auf das Messergebnis, das er liefert. Zu diesem Zweck ist ein Experiment zum Test von Polymeren entwickelt worden, welches es erlaubt, gleichzeitig Szintillatorfasern mit Röntgenstrahlung zu schädigen und spektral ihre optische Transmission zu beobachten. Mit hoher Zeitauflösung können hier kurz- wie langfristige Absorptionsentwicklungen im Material verfolgt werden und die Auswirkungen auf den Einsatz dieser Fasern im Detektor, insbesondere auf die Absorption von Szintillationslicht, abgeschätzt werden. Diese Arbeit soll die Ergebnisse für einige untersuchte Szintillatoren und Lichtleiter vorstellen. In Kapitel 2 wird kurz aufgezeigt, welche Relevanz die Untersuchungsergebnisse für aktuelle und zukünftige Detektoren haben. In Kap. 3 folgt ein Überblick über die untersuchten Materialien und die Auswirkungen der für die Experimente verwendeten Röntgenstrahlung. In Kap. 4 werden die zugrunde liegenden Kinetiken der Absorptionsentwicklungen dargestellt. Kap. 5 beschreibt einige spezielle Eigenschaften des für die Tests genutzten Experimentieraufbaus, bevor in Kap. 6 die Ergebnisse der Untersuchungen zu finden sind.

Kapitel 2

Relevanz der Untersuchungsergebnisse

Eine Grundvoraussetzung für die Messung einer Größe ist die Verlässlichkeit und gute Kenntnis des Messgeräts. In Szintillator-Kalorimetern ist dabei für eine aussagekräftige Messung sowohl eine hohe Lichtausbeute der Szintillatoren entscheidend, die eine hohe Energieauflösung ermöglicht, als auch eine von äußeren Einflüssen möglichst unabhängige zuverlässige Antwort des Detektors über lange Betriebszeiten. Beide Eigenschaften können durch im Teilchendetektor vorhandene Untergrundstrahlung verändert werden. Die Untersuchung des Strahlenverhaltens von Plastikszintillatoren in Faser- und Plattenform ist deshalb für alle sie verwendenden Experimente von Belang.

Um einen dauerhaft sicheren Einsatz zu gewährleisten und die gewünschte Gewissheit der Informationen über Teilchenenergien zu erzielen, müssen einerseits vor dem endgültigen Design des Detektors Daten zur Lichtausbeute, Geometrie, Strahlenresistenz und vieles mehr gesammelt werden. Andererseits werden während des Betriebs laufend Tests durchgeführt, die eine Veränderung des Detektors aufnehmen, die z. B. durch den Untergrund ionisierender Strahlung hervorgerufen wird.

2.1 Der 6 m-Tagger am ZEUS-Experiment

Die hier vorliegende Arbeit hatte Einfluss auf die Auswahl der Fasern für den sog. 6 m-Tagger des ZEUS-Experiments am HERA-Speicherring. Es handelt sich hierbei um ein Wolfram-Szintillator-Spaghetti-Kalorimeter von sehr kleinen Ausmaßen. Der in einem Fokussiermagnet direkt am Strahlrohr etwa sechs Meter vom Wechselwirkungspunkt des ZEUS-Detektors entfernt platzierte Tagger (Abb. 2.1) ist $10\,(\mathrm{L}) \times 8{,}5\,(\mathrm{B}) \times 2{,}4\,(\mathrm{H})\,\mathrm{cm}^3$ groß und besteht aus geschichteten Wolfram-Platten als Absorber, in die Nuten für insgesamt 1890 Szintillatorfasern von 0,5 mm Durchmesser gefräst sind. Die Szintillatoren werden in Segmenten zu je 27 Fasern gebündelt nach einer Strecke von ca. 1,5 Metern ausgelesen.



Abbildung 2.1: *Frontansicht des 6 m-Taggers, wie er am ZEUS-Detektor eingesetzt wird (dort waagerecht eingebaut). Vorn sind die Stirnflächen der eingesetzten Fasern sichtbar, nach hinten werden die Faserbündel in Hüllen abgeführt. Zum Größenvergleich eine 5-DM-Münze.*

Messung der Luminosität

Der 6 m-Tagger ist Teil des Luminositätsmesssystems des ZEUS-Detektors, das im Zuge der Erhöhung der Gesamtluminosität des HERA-Speicherrings komplett umgestaltet wurde. Die Luminosität entspricht der Teilchenstromdichte eines Speicherrings und ist somit ein Maß für die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung. Um den Wirkungsquerschnitt σ eines bestimmten Prozesses zu bestimmen, benötigt man die Luminosität $\mathcal{L}$ sowie die Ereignisrate $\dot{N}$ für diesen Prozess:

$$\sigma = \frac{\dot{N}}{\mathcal{L}} \quad . \tag{2.1}$$

Bei ZEUS wird die Luminosität über die Ereignisrate des Bethe-Heitler-Bremsstrahlungsprozesses

$$e\,p \to e\,p\,\gamma \tag{2.2}$$

bestimmt, dessen Wirkungsquerschnitt sich mit einer Genauigkeit von 0,5 % berechnen lässt [GVH89] und der mit einer ausreichend hohen Rate auftritt.

Dieser Prozess, bei dem das Elektron im Feld des Protons unter Abgabe eines Bremsstrahlungsquants unter kleinen Winkeln abgelenkt wird, wird mit Hilfe von drei Detektorkomponenten vermessen:

- dem Photonenkalorimeter, einem Blei-Szintillator-Sandwich-Kalorimeter, welches das emittierte Photon detektiert;
- dem Elektron-Positron-Paar-Spektrometer, einem Wolfram-Szintillator-Sandwich, welches aus Paarproduktion einiger Bethe-Heitler-Photonen entstehende e^+e^--Paare vermisst; und schließlich
- dem 6 m-Tagger, der die Aufgabe hat, Ort und Energie des abgelenkten Elektrons zu bestimmen. Dabei hat er für 5–9 GeV Elektronen eine annähernd 100-prozentige Akzeptanz [ZEU99].

Mit Hilfe dieses Messsystems soll die Luminosität mit Unsicherheiten von weniger als 2 % bestimmt werden. Um diese Präzision zu erhalten, sind an den 6 m-Tagger hohe Anforderungen gestellt. Unter anderem ist die Strahlenhärte der Szintillatorfasern sehr wichtig. Der Tagger befindet sich direkt neben dem Strahlrohr und nahe am Detektor in einem Bereich, in dem durch hohe Ablenkmagnetfelder zur Fokussierung der Teilchenstrahlen im Speicherring große Mengen an Synchrotronstrahlung auftreten. Außerdem wird mit einer hohen Dosis durch aufschauernde Teilchen aus Elektron-Restgas-Ereignissen gerechnet. Die akkumulierte Dosis, der diese Detektorkomponente ausgesetzt ist, wird mit bis zu einigen 10 kGy pro Jahr, entsprechend einigen Gray pro Stunde bei konstanter Dosisleistung abgeschätzt. Für einen längerfristigen Betrieb ist also eine sehr strahlenresistente Faser erforderlich, die wenig permanente Absorption und möglichst keine kurzlebige Absorption im Fluoreszenzbereich aufbaut.

2.2 Das ZEUS-Kalorimeter

Der ZEUS-Detektor besteht aus verschiedenen Subkomponenten, die die Aufgabe haben, so viele Informationen wie möglich über die Streuteilchen eines Lepton-Proton-Stoßes zu sammeln. Einer der größten Subdetektoren ist das Uran-Szintillator-Sandwich-Kalorimeter des Detektors, das 99,8 % des Raumwinkels um den Wechselwirkungspunkt abdeckt. Als Nachweismaterial wurde der plattenförmige Szintillator SCSN-38 der Firma Kuraray verwendet. Das Kalorimeter ist in die drei Bereiche Barrel- (BCAL), Front- (FCAL) und Rear-Kalorimeter (RCAL) unterteilt. Die Nomenklatur baut dabei auf die Bewegungsrichtung des Protons bzw. des Systemschwerpunkts auf. Die dicht am Strahlrohr angeordneten Komponenten des RCAL und FCAL erleiden im Betrieb die höchste Dosis an Untergrundstrahlung.

Um diese Kalorimeterkomponenten, die seit mittlerweile 10 Jahren im Einsatz sind, auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen, werden regelmäßige Tests des gesamten Messsystems mit Hilfe einer Anregung der Szintillatoren durch ein ^{60}Co-Präparat durchgeführt. Bei diesen Untersuchungen wurden höhere Schädigungen des Szintillatormaterials festgestellt als beim Bau des Detektors aus Voruntersuchungen abgeschätzt worden waren [Boh99]. Für diese Abschätzung ist man in Strahlenresistenztests, die vor Einsatz der Szintillatorplatten durchgeführt wurden, davon ausgegangen, dass sich der im ZEUS-Betrieb zu erwartende Strahlenschaden, der sich in einer Verschlechterung der Transmission niederschlägt, linear mit der applizierten Dosis aufsummiert. Die Untersuchungen in [Boh99] weisen darauf hin, dass bei niedrigen Dosen ein relativ höherer optischer Strahlenschaden auftritt als bei hohen.

Ein Ziel der hier vorliegenden Untersuchungen ist es, das Schädigungsverhalten von Szintillatoren mit ansteigender Dosis zu untersuchen, um für zukünftige Detektoren eine verbesserte Schädigungsabschätzung durchführen zu können. Dazu wurde hier die Faser SCSF-38 untersucht, die aus den gleichen Grundstoffen wie SCSN-38 aufgebaut ist.

Kapitel 3

Auswirkung von Röntgenstrahlung auf Kunststoffszintillatoren

3.1 Eigenschaften der untersuchten Fasern

Die zur Energiebestimmung in Detektoren verwendeten Szintillatorfasern übernehmen mehrere Aufgaben:

Sie wandeln zum Ersten über den Szintillationsprozess in ihnen deponierte Energie in Licht, meist im UV-Bereich um. Dieser Prozess wird durch Farbstoffe, die in ppm- bis zu Prozent-Konzentrationen beigefügt sind, unterstützt.

Zum Zweiten haben weitere den Szintillatoren zugesetzte Farbstoffe die Aufgabe, das entstehende Szintillations- bzw. Fluoreszenzlicht zu absorbieren und die Energie mit Hilfe des Stokes-Shifts als Licht größerer Wellenlängen wieder zu emittieren. Um den Selbstabsorptionseffekt dieser spektralen Umsetzung nicht zu groß werden zu lassen, werden diese Zweit- und Dritt-Farbstoffe nur in ppm-Konzentrationen beigefügt. Das entstehende längerwellige Licht bietet den Vorteil, dass es weniger stark im Material absorbiert wird. Zudem kann es mit relativ einfachen Photomultipliern ausgelesen werden.

Die dritte nicht unwesentliche Eigenschaft von Szintillatorfasern ist die Fähigkeit, das Fluoreszenzlicht über Totalreflexion in ihrem Kern vom Ort der Entstehung zum Ausleseort zu transportieren. Für sehr lange Strecken werden hierfür auch klare Lichtleitfasern ohne Farbstoffe verwendet, die an die Szintillatoren angeschlossen werden; für kürzere Wege bis hin zu einigen Metern wird das Licht in der Szintillatorfaser selbst transportiert. Um die Totalreflexion zu gewährleisten und zugleich den Kern vor äußeren mechanischen Schäden zu schützen, sind alle untersuchten Fasern von einem Schutzmantel, dem sog. Cladding umgeben. Er besitzt einen niedrigeren Brechungsindex als der Faserkern. Die Dicke des Claddings beträgt bei allen hier untersuchten Fasern 3 % ihres Durchmessers.

Der Grundstoff für viele Szintillator- und Lichtleitfasern ist Polystyrol (PS). Für Wellenlängenschieber und Lichtleiter wird auch Polymethylmethacrylat (PMMA) verwendet. Die chemischen Strukturformeln beider Polymere sind in Abb. 3.1 zu sehen.



Abbildung 3.1: *Chemische Strukturformeln der Grundstoffe der untersuchten Fasern Polystyrol (b) und PMMA (d) (ohne Endglieder) sowie deren Monomere Styren (a) und Methylmethacrylat (c).*

Polystyrol findet seine Anwendung in Teilchendetektoren, weil es als sehr strahlenresistent gilt. Durch die delokalisierten Elektronen im Benzolring ist der Stoff in der Lage, hier größere Mengen von Strahlungsenergie aufzunehmen, die dann nicht mehr zur Produktion von Kettenbrüchen oder anderen radikalischen Stellen zur Verfügung steht (vgl. Abschnitte 3.3, 3.3.3). Zudem szintilliert Polystyrol selbst. Es emittiert UV-Licht bei einem Maximum von 332 nm und setzt so einen Teil der deponierten Energie in Fluoreszenzlicht um. Allerdings ist die Ausbeute dieser Umwandlung sehr gering, so dass auch in PS-basierten Fasern für eine ausreichende Fluoreszenzlichtausbeute stets Farbstoffe beigemengt werden[1]. Als weiterer großer Vorteil zeigt sich, dass Sauerstoff, der in der Lage ist, Strahlenschäden zu reduzieren (vgl. Abschnitt 6.2.1), schnell in Polystyrol diffundieren kann. PMMA hingegen lässt eine Diffusion von Sauerstoff im Polymer nur sehr begrenzt zu und baut einen Strahlenschaden deshalb nur langsam ab.

Beide Grundstoffe werden durch Polymerisation von Styren bzw. Methylmethacrylat erzeugt, in Faserform gezogen und mit einem Cladding umgeben, das bei PS-Fasern in der Regel aus PMMA besteht, bei PMMA-Fasern aus Fluoropolymeren. Das Cladding hat jeweils einen niedrigeren Brechungsindex als das Kernmaterial, so dass eine Totalreflexion zum Lichttransport möglich ist.

Der Aufbau und die Funktion einer Szintillatorfaser ist in Abb. 3.2 am Beispiel einer Polystyrolfaser dargestellt, die von einem PMMA-Cladding umgeben ist: Ein ionisierendes Teilchen erzeugt im Szintillator Licht, das isotrop emittiert wird. Erfolgt die Emission innerhalb eines Kegels mit Öffnungswinkel φ in Richtung der Faserachse, kann das Licht durch Totalreflexion an der Grenzschicht Kern – Cladding in der

[1] Das integrale Fluoreszenzlicht trifft im hier verwendeten Experimentalaufbau als Untergrundsignal auf den Photomultiplier. Dabei ist die Lichtintensität von klarem PS stets um 1–2 Größenordnungen kleiner als die Ausbeute von Szintillatoren.



Abbildung 3.2: *Aufbau einer Szintillatorfaser. Im Szintillationsprozess entstehendes Licht kann innerhalb eines Winkels φ durch Totalreflexion in der Faser transportiert werden.*

Faser weitertransportiert werden. Licht außerhalb dieses Kegels geht verloren. Der Winkel φ hängt von den Brechungsindizes der Materialien in Kern und Cladding ab.

Oftmals werden Fasern mit zwei übereinanderliegenden Mantelschichten mit nach außen hin sinkendem Brechungsindex ausgestattet. Bei diesen Fasern mit doppeltem Cladding wird auch Licht im inneren Cladding weitergeleitet, das dann am äußeren Cladding totalreflektiert wird. Die Lichtausbeute erhöht sich dadurch etwas, weswegen diese doppelt ummantelten Fasern häufig verwendet werden. Für Untersuchungen von Strahlenschäden allerdings eignet sich dieser Fasertyp nicht, da im Experiment nicht zwischen Licht, das im Cladding transportiert wird, und Licht, welches durch den Faserkern läuft, unterschieden werden kann. So können Effekte durch Strahlung, die im Cladding entstehen, nicht von solchen getrennt werden, die im Faserkern hervorgerufen werden. Fasern mit doppeltem Cladding wurden daher nicht untersucht.

Bei den untersuchten Fasern wurde zur zusätzlichen Unterdrückung des Lichtes, welches sich im Cladding ausbreitet, der Fasermantel an den Enden von außen geschwärzt. Eine Schwärzung der Enden auf ca. zwei Zentimeter Länge ist dabei nach [GRO95] zur vollständigen Ausblendung des Mantellichtes ausreichend. Somit kann nicht nur ein Strahlenschädigungseffekt durch das Cladding ausgeschlossen werden, sondern auch eine Beeinträchtigung der Messergebnisse durch eine mechanische Beschädigung des Claddings.

Die für diese Arbeit untersuchten Fasern sind zwei Lichtleiter und vier Szintillatoren in runder Bauform. Die Lichtleitfasern sollten dabei als klare Lichtleiter ohne zugesetzte Farbstoffe einen recht hohen Reinheitsgrad aufweisen. Damit würden Untersuchungen ermöglicht, deren Ergebnisse sich allein auf die Polymermatrix zurückführen lassen. Dies ist hier gerade im Falle des Polystyrols von Interesse, da es die Grundmatrix für alle untersuchten Szintillatoren bildet.

Allerdings sind auch diese „reinen“ Fasern mit Verunreinigungen versehen. Dies hat verschiedene Gründe: Einerseits können Rückstände des für die Polymerisation eingesetzten Initiators vorhanden sein. Bei der allgemein angewendeten radikalischen Polymerisation mit einem ionischen Initiator kommen Einflüsse durch die Initiatorkonzentration und -art, Polymerisationstemperatur und -atmosphäre, Monomerreinheit etc. zum Tragen. Sie haben Einfluss auf die durchschnittliche Kettenlänge und so auf die optischen wie mechanischen Eigenschaften des Polymers.

Andererseits versetzen die Hersteller häufig gezielt ihre Kunststoffe mit Zusätzen, die eine erhöhte Strahlenresistenz bzw. Lebensdauer versprechen. Das sind z. B. „UV-Absorber“: Diese Verbindungen absorbieren Licht im UV-Bereich, welches in der Lage ist, chemische Bindungen in Kohlenwasserstoffen aufzubrechen. So sollen sie Strahlenschäden am Basismaterial verhindern. Sog. „Antioxidanzien“ (häufig phenolische Kohlenwasserstoffe) sollen einen Strahlenschaden vermindern, indem sie durch Strahlungseinfluss entstandene Radikale einfangen. Sie geben dabei z. B. ein Wasserstoffatom an hochreaktive Radikale ab, während sie selbst in diesem Prozess eine radikalische Stelle von höherer Stabilität bilden. Die primär entstehenden Radikale sind somit nicht mehr reaktionsfähig. Andere Verbindungen, insbesondere polyzyklische aromatische Komponenten (sog. „Antirads“) werden zugesetzt, um eine durch Strahlung deponierte Energie lokal zu verwerten. Sie haben häufig einen Bereich von Anregungsenergien, die strahlend oder strahlungslos in den Grundzustand übergehen, wobei die absorbierte Energie in so kleinen Teilen wieder freigesetzt wird, dass sie für einen Bindungsbruch nicht mehr ausreicht.

Aus Wettbewerbsgründen werden diese Zusätze und deren Anteile in der Regel geheimgehalten. Sie können allerdings auch in kleinsten Mengen das spektrale Absorptionsverhalten bei Strahlenschädigung eklatant verändern (z. B. [BPHM94]).

Darüber hinaus gibt es verschiedene Techniken der Herstellung des Polymers, die nur selten angegeben werden. Eine bekannte praktizierte Technik ist z. B. die Ausrichtung der Makromoleküle entlang der Faserachse, um die mechanische Stabilität der Szintillatoren zu erhöhen. Dies geht allerdings auf Kosten der Abschwächlänge für das transportierte Licht, die bei isotrop verteilten Polymerketten um ca. 10 % höher ist.

Diese verschiedenen Eigenschaften der Fasern lassen eine Vergleichbarkeit von Polymerfasern unterschiedlicher Herkunft trotz gleicher Grundstoffe nur schwer zu. Für Tests zu konkreten Einsätzen von Lichtleitern muss deshalb auch ein direkter Vergleich von „reinen“ Lichtleitfasern verschiedener Hersteller herangezogen werden.

Die untersuchten Fasern sowie einige ihrer speziellen Eigenschaften sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Abbildungen zu den Transmissionsdaten der Lichtleiter bzw. Fluoreszenzspektren der Szintillatoren sind in Anhang A zu sehen.

Die Lichtleitfaser BCF-98

BCF-98 vom Hersteller Bicron[2] ist ein klarer Lichtleiter aus dem Basisstoff Polystyrol mit einfachem PMMA-Cladding. Die untersuchten Faserdurchmesser betragen ein und zwei Millimeter. Der Brechungsindex des Kernmaterials aller Bicron-Fasern wird vom Hersteller mit $n_{\mathrm{PS}} = 1{,}60$, der des Mantels mit $n_{\mathrm{PMMA}} = 1{,}49$ angegeben.

[2] Bicron, 12345 Kinsman Road, Newbury, Ohio, USA

Damit liegt der Öffnungswinkel für Totalreflexion (s. Abb. 3.2) bei $\varphi = 42{,}8°$. Da die Brechungsindizes wellenlängenabhängig sind, ist die Angabe ein Mittelwert für das Spektrum des in diesen Fasern transportierten Szintillationslichtes.

Der blaue Szintillator SCSF-38

Der Szintillator SCSF-38 der Firma Kuraray[3] besteht aus einer PS-Matrix, der zwei Farbstoffe beigemischt sind, der sog. „1. Fluor“ b-PBD (1 % Anteil) und der „2. Fluor“ BDB (0,2 ‰). Während der erste Farbstoff vorwiegend für eine hohe Fluoreszenzlichtausbeute sorgt, schiebt der zweite das Wellenlängenband des Fluoreszenzlichtes in den blauen Bereich. Die Wellenlänge der Fluoreszenz reicht von 400 bis 520 nm mit einem Maximum bei 428 nm. Das Emissionsband von SCSF-38 sowie die Absorptions- und Emissionsspektren der Farbstoffe sind in Anhang A zu sehen.

Die Brechungsindizes der verwendeten Grundstoffe werden von Kuraray für Polystyrol mit $n_{\mathrm{PS}} = 1{,}59$ und PMMA mit $n_{\mathrm{PMMA}} = 1{,}49$ angegeben, so dass der aktive Öffnungswinkel, wie in Abb. 3.2 dargestellt, $\varphi = 40{,}8°$ beträgt. Wird das Claddinglicht unterdrückt, d. h. eine Totalreflexion an der Grenzschicht Cladding – Luft vernachlässigt, kann so 3,14 % des isotrop emittierten Lichtes in der Faser in Richtung Photomultiplier transportiert werden, wenn das Szintillationsereignis in der Mitte der Faser stattfindet. Für außen liegende Emissionsorte liegt die Effizienz höher. Die Abschwächlänge der SCSF-38-Faser, d. h. die Länge, nach der die Lichtintensität auf $1/e$ abgefallen ist, wird mit > 3 m angegeben. Das ist ein durchschnittlicher Wert für das Szintillationsspektrum. Dabei werden kürzere Wellenlängen vom Basismaterial stärker absorbiert als lange, wodurch sich das Spektrum des Fluoreszenzlichtes nach Durchschreiten einer Strecke durch die Faser ändert. Dies gilt für alle untersuchten Szintillatoren. Von dieser Fasersorte wurden Proben mit 2 mm Durchmesser untersucht.

Der blaue Szintillator SCSF-81

Dieser Szintillator vom selben Hersteller besteht ebenfalls aus einem PS-Kern, der von einem PMMA-Mantel umgeben ist. Die zugemischten Szintillator- und Wellenlängenschieber-Farbstoffe sind 1 % PHB und 0,02 % TBBT. Er emittiert damit ein breites Wellenlängenband, das von 410 bis 550 nm reicht und dessen Fluoreszenzmaximum bei 437 nm liegt, also etwas höher als bei SCSF-38. In diesem Bereich sinkt die Absorption des Lichtes durch die PS-Matrix, die Abschwächlänge wird größer. Sie wird für diese Faser von Kuraray mit $> 3{,}5$ m angegeben. Die untersuchten Fasern dieses Typs haben 1 mm Durchmesser.

Der grüne Szintillator SCSF-81(Y7)

Häufig werden in Szintillatoren zusätzliche Wellenlängenschieber beigemischt, um das entstehende Licht in den grünen Bereich zu transferieren. Der technische Vorteil besteht darin, dass das Licht so in einem höher gelegenen Wellenlängenband

[3] Kuraray Co., Ltd., 8F, Maruzen Building, 3-10, 2-Chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan

transportiert wird. Hier wird durch im Experiment zu erwartende Strahlenschäden des Fasermaterials nur wenig an zusätzlicher Absorption aufgebaut. Das primäre Szintillationslicht, welches nach wie vor im UV-Bereich entsteht, wird praktisch am Ort der Entstehung in grünes Licht verwandelt, welches dann über größere Strecken durch die Faser transportiert wird. Somit ist der Lichttransport in der Faser durch strahleninduzierte Absorption nur wenig beeinträchtigt. Das geschieht auf Kosten der absoluten Lichtausbeute, denn die Umsetzung des Lichtes durch einen weiteren Farbstoff ins Grüne ist ineffizient. Um Selbstabsorption zu vermeiden, können diese Farbstoffe nur in sehr geringen Konzentrationen beigemengt werden.

Einer der Farbstoffe, die diese Farbumsetzung durchführen, ist der Zusatz Y7. Er ist der Faser SCSF-81(Y7) zu 60 bis 100 ppm beigefügt und befördert das blaue Spektrum der SCSF-81 in ein grünes Fluoreszenzband, das von 480 nm über ein Maximum bei 515 nm bis hin zu 640 nm reicht (Spektrum einer Faser mit Wellenlängenschieber Y7 s. Abb. A.5). Die Abschwächlänge der Faser liegt bei > 3 m. Es wurden Fasern von 1 mm Durchmesser untersucht.

Der grüne Szintillator BCF-60

Ein weiterer Farbstoff, der die Faser grün szintillieren lässt, ist 3HF (3-Hydroxy-Flavon). Die Spektren seiner Absorption und Emission liegen weit auseinander, die Stokes-Verschiebung ist sehr groß. Er ist in der Lage, UV-Licht direkt in grünes Licht umzuwandeln und bietet so zum einen den Vorteil, dass die Szintillationslichtausbeute nur von diesem einzigen Farbstoff abhängt, der als sehr strahlenresistent gilt. Zum anderen gilt wie für alle grün emittierenden Fasern der bereits erwähnte Vorteil, dass eine Absorption der Grundmatrix in diesem Wellenlängenbereich nur bei sehr großen Strahlenschäden stattfindet und so im Experiment nicht zu erwarten ist. Allerdings ist die Lichtausbeute des Farbstoffs recht schwach.

Die Faser BCF-60 von Bicron ist mit diesem Wellenlängenschieber-Farbstoff versehen, wiederum eingebettet in eine PS-Matrix und umgeben von einem PMMA-Mantel. Wahrscheinlich ist in dieser Faser nicht allein das Polystyrol als primärer Szintillator tätig, sondern es ist ein Farbstoff enthalten, der die Quantenausbeute der primären Szintillation effektiv macht; er ist nicht angegeben[4]. Bicron gibt den Brechungsindex seines Polystyrols mit $n_{\mathrm{PS}} = 1{,}60$ an, so dass der für eine Totalreflexion gültige Öffnungswinkel des Szintillationslichtkegels (Abb. 3.2) bei 42,8° liegt. Somit erhöht sich der Anteil des in Faserrichtung transportierten Szintillationslichtes im Vergleich zu den Kuraray-Fasern auf 3,44 %.

Die grüne Fluoreszenz reicht in dieser Faser von 480 bis 655 nm mit einem Maximum bei 530 nm. Die Abschwächlänge für das Fluoreszenzlicht liegt laut Hersteller über 3,5 Meter. Der Durchmesser der untersuchten Fasern beträgt 1 mm.

3HF-Fasern haben generell die Schwäche, sehr empfindlich gegen jede Form von Licht, auch Tageslicht zu sein. Bereits eine kurzfristige Bestrahlung mit Tageslicht kann die Lichtausbeute um große Beträge verändern, auch die Transmissionswerte sind nicht stabil [Lat01]. Experimente der Firma Kuraray ergaben für eine 3HF-Faser

[4] Häufig wird in 3HF-Fasern p-Terphenyl (pT) als primärer Szintillator eingesetzt.

bei Bestrahlung mit einer Leuchtstoffröhre einen Abfall der Abschwächlänge um ca. 50 % nach 48 Stunden. In derselben Zeit ging die Primärlichtausbeute um etwa 35 % zurück [Yag99]. [Chu93] testete den Einfluss von weißem und Fluoreszenzlicht auf verschiedene 3HF-Fasern. Es zeigten sich starke Einflüsse auf die Abschwächlänge, kleinere auf die Primärlichtausbeute. Die Größe der Transmissionseffekte ist dabei laut [Chu93] proportional zum Logarithmus der 3HF-Konzentration in der Faser. Der Einfluss von Fluoreszenzlicht war bei gleicher Bestrahlungsintensität etwa doppelt so groß wie der von weißem Licht. Sind die Schäden nur gering, heilt die Faser nach Lichtbehandlung vollständig aus, bei intensiverer Beleuchtung bleibt ein permanenter Absorptionsschaden zurück. Blaue und klare Vergleichsfasern ohne 3HF blieben bei der Behandlung in [Chu93] stabil, während in [Lat01] für die Faser SCSF-81 ebenfalls eine Lichtempfindlichkeit verzeichnet wurde.

Bei Experimenten mit der 3HF-Faser BCF-60 sollte eine Präparation im Dunkellabor erfolgen. Eine Beleuchtung mit Wellenlängen unter 520 nm muss vermieden werden. Oberhalb dieser Wellenlängen wurde kein Einfluss auf die 3HF-Fasern nachgewiesen [Chu93].

Die Lichtleitfaser FL-51

Anders als die bisher genannten Fasern ist der Lichtleiter FL-51 der Firma Hoechst[5] aufgebaut. Die unter dem Namen Infolite© firmierende Faser besteht aus einem PMMA-Kern, der von einem Fluoropolymer-Cladding umgeben ist. Sie wurde für den Licht- und Datentransport konstruiert und hat bei Wellenlängen bis zu 600 nm eine sehr kleine Abschwächung (s. Abb. A.7). Da die Produktion dieser Lichtleiter eingestellt wurde, sind keine weiteren Informationen vorhanden. Diese Faser wurde untersucht, um Strahleneffekte in PMMA zu studieren. Sie hat einen Durchmesser von 1,5 mm.

Fasertyp	Matrix	Eigenschaft	Fluoreszenz-maximum	Abschwäch-länge λ	∅
BCF-98	PS	Lichtleiter	—	s. Abb. A.1	1 mm, 2 mm
SCSF-38	PS	Szintillator	428 nm	> 3,0 m	2 mm
SCSF-81	PS	Szintillator	437 nm	> 3,5 m	1 mm
SCSF-81(Y7)	PS	Szintillator	515 nm	> 3,0 m	1 mm
BCF-60	PS	Szintillator	530 nm	> 3,5 m	1 mm
FL-51	PMMA	Lichtleiter	—	s. Abb. A.7	1,5 mm

Tabelle 3.1: *Übersicht über einige Eigenschaften der untersuchten Fasern.*

[5]Hoechst AG, D-6230 Frankfurt am Main 80

3.2 Röntgenstrahlung

3.2.1 Entstehung von Röntgenstrahlung

Röntgenstrahlung ist ionisierende Photonenstrahlung, die aus Wechselwirkungsprozessen von beschleunigten Elektronen mit Materie hervorgerufen wird. Sie kann auf zwei Arten entstehen: als Bremsstrahlung und als charakteristische Strahlung.

Röntgenbremsstrahlung

In einer Röntgenröhre werden aus einem Glühfaden emittierte Elektronen im Vakuum durch ein Hochspannungsfeld beschleunigt. Sie prallen auf eine Anode, die häufig aus Wolfram besteht. Dort übertragen sie Energie auf das Anodenmaterial, indem verschiedene Prozesse stattfinden. Zum großen Teil werden die Atome des Anodenstoffs ionisiert oder angeregt, seltener kommt ein beschleunigtes Elektron ins direkte elektrische Feld eines Anodenatomkerns. Aufgrund der elektrischen Anziehung können sie dabei sehr stark abgelenkt („abgebremst“) werden, wobei sie ein Bremsstrahlungsquant aussenden. Je nach Stärke der Ablenkung trägt dieses Röntgenquant eine Energie, die maximal der kinetischen Energie des abgebremsten Elektrons entspricht. So bildet sich ein Energiespektrum von Röntgenstrahlungsphotonen bis hinauf zur Beschleunigungsenergie der Röntgenröhre. Der Wirkungsgrad für die Erzeugung von Bremsstrahlung kann nach [Dys90] aus der Hochspannung und der Ordnungszahl des Anodenmaterials abgeschätzt werden:

$$\eta \approx 10^{-6} \cdot Z \cdot \frac{U}{\mathrm{kV}} \quad . \tag{3.1}$$

Für eine Röntgenröhre mit 100 kV Beschleunigungsspannung und Wolfram ($Z = 74$) als Anodenmaterial ergibt sich ein Wirkungsgrad von drei viertel Prozent.

Ist die Anode so dick, dass die beschleunigten Elektronen vollständig absorbiert werden, also mehrfache Ablenkung der Elektronen möglich ist, so kann für das Spektrum der Photonenfrequenzen nach [MB93] ein linearer Zusammenhang angesetzt werden, nach dem die Intensitätsverteilung linear mit der Frequenz der Bremsstrahlungsquanten abnimmt:

$$I(\nu) \approx C \cdot Z \, (\nu_{\max} - \nu) \tag{3.2}$$

$$C = \frac{8\,\pi}{3\,\sqrt{3}\,l} \cdot \frac{h\,Z\,e^2}{c^3\,m_e} \quad .$$

Der Faktor C enthält unter anderem den numerischen Faktor l mit einem Wert um 6 und Z, die Ordnungszahl des Anodenmaterials. Dieser Zusammenhang wurde für einen Abstrahlwinkel von 90° zum einfallenden Elektronenstrahl experimentell bestätigt [Dys90]. Für die Energieverteilung $I(E)$ wird Gl. 3.2 zu:

$$I(E) = \frac{C}{h^2} \cdot Z \cdot (E_{\max} - E) \quad . \tag{3.3}$$

Das nach dieser Gleichung dargestellte Energiespektrum ist zusammen mit dem Anteil der charakteristischen Röntgenstrahlung als unterbrochene Linie in Abb. 3.3 ersichtlich.

Charakteristische Röntgenstrahlung

Bei der Entstehung von charakteristischer Röntgenstrahlung wird vom beschleunigten Elektron ein Anodenatom ionisiert, indem ein kernnahes Hüllenelektron aus seiner Schale geschlagen wird. Sie tritt nur auf, wenn die kinetische Energie des eintreffenden Elektrons die jeweilige Bindungsenergie des Hüllenelektrons übersteigt. Eine Rekombination erfolgt, indem ein Elektron aus einer höheren Schale auf die K- bzw. L-Schale zurückfällt und dabei ein Photon emittiert. Da dieses Photon die Energiedifferenz der übersprungenen Schalen mit sich trägt, ist diese Strahlung charakteristisch für das Anodenmaterial. Man spricht je nach Übergang von K_α-Strahlung, wenn der Übergang aus der L-Schale in die K-Schale erfolgt, und K_β-Strahlung, wenn die Abregung aus einer höheren Schale stattfindet; entsprechend mit der L-Schale L_α, L_β. Dabei sind die Übergänge durch Auswahlregeln eingegrenzt, was durch einen Index kenntlich gemacht wird.

Die Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung hängt so allein von der Lage der Energieniveaus im Anodenmaterial ab; es ergeben sich scharfe Linien im Energiespektrum, deren Breite nach der Heisenbergschen Unschärferelation von der Lebensdauer des Übergangs abhängt. Der Anteil der charakteristischen Röntgenstrahlung am Gesamtspektrum hängt von der Beschleunigungsspannung der verwendeten Röhre ab und liegt für die verwendete 100-kV-Röhre mit Wolframanode für K_α-Strahlung bei ca. 3 % [Dys90], wobei die K_α-Linien am ausgeprägtesten sind. Die relativen Anteile der charakteristischen Übergänge sind in Tab. 3.2 aufgeführt.

Übergang	Energie (keV)	rel. Intensität
$K_{\alpha 1}$	59,32	50,5
$K_{\alpha 2}$	57,98	29
$K_{\beta 1}$	67,24	11
$K_{\beta 2}$	69,1 69,0	4
$K_{\beta 3}$	66,95	5,5
		$\Sigma = 100$

Tabelle 3.2: *Relative Intensitäten der charakteristischen Röntgenstrahlung für Wolfram nach [PK92].*

Verwertbares Spektrum

Das verwertbare Spektrum einer Röntgenanlage hängt nicht nur von der Entstehung der Strahlung ab, sondern ebenfalls von der Filterung. Die Röntgenröhre besteht aus einem statischen Vakuum in einer Glasröhre, das die Photonen verlassen müssen, bevor sie genutzt werden. Der größte Teil der Anode, von der aus sich die Röntgenstrahlung nahezu isotrop ausbreitet, ist durch einen Kupfermantel vollständig abgeschirmt. Strahlung tritt nur durch ein kleines Fenster aus. Um den Anteil der niederenergetischen Photonen zu reduzieren, wird die Röntgenstrahlung in der hier verwendeten Röhre zusätzlich durch einen Beryllium- und einen Aluminium-Filter von 1 bzw. 2 mm Dicke gesandt. Danach tritt die Strahlung an die Umgebungsluft. Ab hier wird sie bis zur Nutzung nur noch durch die Luft selbst abgeschwächt. Ein mit der Software PHOTCOEF©[6] berechnetes Intensitätsspektrum der Röntgenstrahlung in 20 cm Abstand von der verwendeten 100-kV-Röhre ist in Abb. 3.3 zu sehen. Ausgangsspektrum hierfür ist die Summe der Bremsstrahlungsintensität nach Gl. 3.3 und der zusätzlichen Intensitäten der charakteristischen Übergänge. Es ist unterbrochen eingezeichnet.



Abbildung 3.3: *Durchgezogene Linie: Verwertbares Energiespektrum der verwendeten Röntgenröhre (willk. Einheiten) hinter 1 mm Beryllium und 2 mm Aluminium-Filter nach Durchschreiten von 20 cm Luft. Gestrichelte Linie: Röhrenspektrum an der Anode vor der Filterung.*

[6]AIC SOFTWARE, Grafton, Massachusetts 01519, USA

3.2.2 Dosimetrie

Die Dosimetrie von nicht monoenergetischer Strahlung bildet eine Schwierigkeit, da für alle Wechselwirkungen von Strahlung mit Materie eine starke Abhängigkeit des Energieübertrags von der Teilchenenergie und der Art des Absorbers besteht. Als primäre Wechselwirkungsprozesse von Photonen mit Materie kommen im Energiebereich bis 100 keV Photo- und Comptoneffekt in Frage. In Abschnitt 3.3.1 werden die möglichen Vorgänge näher erläutert. Die durch diese Primärprozesse freigesetzten Sekundärelektronen bewegen sich frei im Material und sind aufgrund ihrer kinetischen Energie in der Lage, weitere Effekte hervorzurufen, in der Regel Ionisationen. Diese Sekundärprozesse sind oft die Hauptverursacher einer deponierten Dosis im Absorber. Gründe hierfür sind ihre große Häufigkeit – eine Primärionisation kann durchaus mehrere hundert Sekundärprozesse nach sich ziehen – sowie die wesentlich kürzere mittlere Wegstrecke von Elektronen im Vergleich zu Photonen im Material.

Eine ausführliche Bestimmung der Dosis sowie der Dosisleistung, die unter Berücksichtigung der verwendeten Röntgenröhre sowie der Bestrahlungsgeometrie erstellt wurde, findet sich in [Bus97]. Hier wurde das verwertbare Spektrum der Röntgenstrahlung (s. Abb. 3.3) mit Hilfe der Software PHOTCOEF© bestimmt, dann in hundert 1-keV-Energiebereiche eingeteilt und für jede Energie die in den bestrahlten Materialien applizierte Dosis berechnet. Dieser Wert wurde auf die mit Dosimetern gemessene Dosis korrigiert. Dieses Konzept wurde übernommen. Die Dosimetrie in den durchgeführten Experimenten wurde vergleichend mit zwei Dosimetertypen durchgeführt: kommerziellem Amber Perspex und Alaninsträngen. Die absolute Dosimetrie liegt mit beiden Verfahren bei einer Unsicherheit von 5 %, die relativen Angaben sind jedoch bei Alanin mit einem kleineren Fehler behaftet, der mit 2 % abgeschätzt wird. Eine Dosimetrie mit Alanin ist deshalb empfehlenswert. Eine Beschreibung der experimentellen Dosimetrie befindet sich in Abschnitt 5.3 (S. 35 ff.).

3.3 Schädigung von Szintillatoren durch Röntgenstrahlung

3.3.1 Wechselwirkungsprozesse von Photonen mit Materie

Energiereiche elektromagnetische Wellen sind in der Lage, Materie beim Durchgang durch diese zu ionisieren. Für die Erklärung dieser Prozesse wird das Teilchenbild der Strahlung herangezogen. Daher wird diese ionisierende elektromagnetische Strahlung unter dem Begriff „Photonenstrahlung“ zusammengefasst. Prinzipiell sind folgende Wechselwirkungsprozesse von Photonen mit Materie beobachtbar:

- **Thomson-Streuung**
  Ein im Absorber eintreffendes Photon wird von einem gebundenen Elektron vollständig absorbiert, wobei die übertragene Energie sofort an ein in beliebiger Richtung emittiertes Photon weitergegeben wird. Dieses Photon ist in der Lage, weitere Wechselwirkungen zu vollziehen. Das emittierte Photon besitzt jetzt dieselbe Energie, jedoch einen anderen Impuls (Ausbreitungsrichtung)

als das eingestrahlte. Die zur Impulserhaltung notwendige Energie, die auf die Materie übertragen wird, ist aufgrund der verhältnismäßig sehr großen Masse des Atoms oder Moleküls als Wechselwirkungspartner vernachlässigbar. Dieser Prozess ist so mit einem elastischen Stoß ohne Energieübertrag vergleichbar. Er ist für den optischen Bereich als Rayleigh-Streuung bekannt.

- **Photoeffekt**
  Ein Photon trifft auf ein in der Elektronenhülle gebundenes Elektron, wobei es vollständig absorbiert wird. Einen Teil der Energie des Photons verarbeitet das Elektron in potenzielle Energie zur Überwindung der Bindung in der Atomhülle, den Rest setzt es in kinetische Energie um. So ist es aus seiner Bindung befreit, das Restatom ist ionisiert. Dieser Effekt ist mit einem vollständig inelastischen Stoß vergleichbar.

- **Compton-Effekt**
  Ein Photon, das an einem freien oder quasifreien Elektron auf einer kernfernen Schale gestreut wird, übergibt einen Teil seiner Energie als kinetische Energie dem Elektron. Es entsteht ein niedererenergetisches Photon, das in den Raum gestreut wird und dort ebenso wie das befreite Elektron meist weitere Wechselwirkungen vollziehen kann, bis es seine gesamte Energie abgegeben hat.

- **Paarbildung**
  Besitzt ein Photon mindestens die doppelte Energie, die die Ruhemasse eines Teilchens ausmacht, kann es im Coulombfeld eines Kerns zur Paarbildung kommen, d. h. aus der Energie des Photons bildet sich ein Teilchen – Antiteilchen-Paar. Überschüssige Energie wird von den neuen Teilchen in kinetische Energie umgesetzt. Da das Elektron die leichteste Ruhemasse von $511\,\mathrm{keV/c^2}$ besitzt, ist also eine Photonenenergie von mindestens $1{,}022\,\mathrm{MeV}$ nötig, damit sich ein Elektron-Positron-Paar bilden kann.

- **Kernphotoeffekt**
  Bei sehr hohen Photonenenergien im Bereich der Kernbindungsenergien ($E \sim 10\,\mathrm{MeV}$) kann ein Photon mit einem oder mehreren Nukleonen wechselwirken. Analog zum oben beschriebenen Photoeffekt werden hier bei vollständiger Absorption des Photons ein oder mehrere Nukleonen aus dem Kern emittiert.

In Abb. 3.4 sind die Dominanzbereiche der wichtigsten Wechselwirkungen in Abhängigkeit von Photonenenergie und Ordnungszahl des Absorbers dargestellt.

Bei Atomen niedriger Ordnungszahl wie den untersuchten Kohlenwasserstoffen dominiert über große Bereiche der Compton-Effekt praktisch unabhängig von der Photonenenergie. Bei schwereren Kernen ist bei niedrigen Photonenenergien ($10^{-2}\,\mathrm{MeV} \ldots 0{,}5\,\mathrm{MeV}$) der Photoeffekt dominant, während es bei hohen Energien ($> 8\,\mathrm{MeV}$) bevorzugt zur Paarbildung kommt.